

RATIONEEL BOUWEN EN GEZOND WONEN



UNIBLOCK
BENELUX

DE COMPLETE OPLOSSING VOOR ELK PROJECT


ONS COMPLEET ASSORTIMENT

VOOR RATIONEEL BOUWEN EN
GEZOND WONEN




TRADITIONEEL

WE HEBBEN HET VOOR ELKE KLUS



TAND EN GROEF

DE COMPLETE OPLOSSING VOOR ELK WERK



LIJMBLOKKEN

UW PROJECT, ONZE KWALITEIT



SONIDO

SAMEN STERKER

WE HEBBEN HET VOOR ELKE KLUS



TRADITIONEEL

De UNIBLOCK type S blokken worden gebruikt voor niet-decoratief en decoratief traditioneel metselwerk. Ze zijn 3-zijdig 'glad' met aan de achterzijde verticale groeven. Deze groeven geven bij het pleisterwerk een groter hechtend vermogen. Bij 2-zijdig pleister-metselwerk worden de stenen afwisselend met de 'zichtzijde' en vervolgens een laag 'ribzijde' verwerkt. In vele gevallen wordt de steen door de aannemer ook toegepast als 'zichtwerk' in bijvoorbeeld garages. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van zichtwerk met snelbouw ligt volledig bij de aannemer/bouwheer. Het type S wordt voornamelijk in België toegepast.

		S15
Gedeclareerd gemiddelde druksterkte	(N/mm ²)	>15
Vorstbestendigheid		F0
Brandreactieklasse		A1
Lambda waarde (W/m.K)	λ_{ui}	0.26
	$\lambda_{10, dry, 90/90}$	0.24
	$\lambda_{10, dry, 50/50}$	0.23
Bruto droge volumieke massa	(kg/m ³)	900
Tolerantie/Spreiding		T1+R1+
Initiële wateropname		IW3



SAMEN BOUWEN



DE COMPLETE OPLOSSING VOOR ELK WERK



TAND EN GROEF

De UNIBLOCK type TG-M blokken worden gebruikt voor niet-decoratief metselwerk. Ze zijn 2-zijdig vertand en hebben aan voor- en achterzijde verticale groeven. Deze groeven geven bij het pleisterwerk een groter hechtend vermogen.

Blokken met vertanding hebben het grote voordeel dat er meer metselmeters kunnen worden gemaakt in eenzelfde tijdsduur én dat het mortelverbruik kan worden gereduceerd. Door de tand/ groef verbinding is vermetelen van de lintvoeg voldoende. Indien nodig kan de kopse verbinding vol worden ingebed om eventuele luchtgeluiden te reduceren. Uitzetting en krimp zijn minimaal waardoor muurlengtes tot ca. 16 meter uitvoerbaar zijn. Dilataties worden hierdoor tot een minimum beperkt. Echter dient de gekozen constructie bouwtechnisch steeds door de constructeur/architect te worden beoordeeld. De TG-M blokken worden gefabriceerd op diverse lengten en hoogtes.

- hogere druksterkte
- meer metselmeters
- minder mortelverbruik

		TG-M
Genormaliseerd druksterkte	(N/mm ²)	>15
Vorstbestendigheid		F0
Brandreactieklasse		A1
Lambda waarde (W/m.K)	λ_{ui}	0.26
	$\lambda_{10, dry, 90/90}$	0.26
	$\lambda_{10, dry, 50/50}$	0.24
Bruto droge volumieke massa	(kg/m ³)	~850
Tolerantie/Spreiding		T1+/R1+
Initiële wateropname		IW3



SNELLER BOUWEN





LIJMBLOKKEN

De UNIBLOCK type TG-L lijmblokken worden gebruikt voor niet-decoratief metselwerk. Ze zijn 2-zijdig vertand en hebben aan voor- en achterzijde verticale groeven. Deze groeven geven bij het pleisterwerk een groter hechtend vermogen. Zoals bij alle tand/groef blokken geldt ook hier een groter aantal 'lijm'-meters in kortere tijd. Muurlengtes tot ca. 16 meter kunnen worden verwezenlijkt met als gevolg minder dilatatievoegen. De eindbeoordeling van de gekozen constructie ligt uiteraard steeds bij constructeur/architect. Lijmblokken hebben naast het gekende voordeel van de vertanding een bijzonder specifiek kenmerk: boven- en ondervlak zijn geslepen. Hierdoor kunnen deze stenen verlijmd worden. Verlijmen geeft een aantal specifieke verbeteringen aan de muur:

- hogere druksterkte mogelijk
- betere warmtedoorgangscoefficiënt door dunne lintvoeg
- dunnere lintvoeg (<2mm), gereduceerd lijmverbruik
- vlakheid en planparalleliteit : <1mm
- minder uitbloeiing
- te gebruiken in combinatie met onze UNI-FIX lijm mortel of onze UNI-FIX *spray*

		TG-L ¹⁵
Gedeclareerd gemiddelde druksterkte	(N/mm ²)	>15
Vorstbestendigheid		F0
Brandreactieklasse		A1
Lambda waarde (W/m.K)	λ_{ui}	0.26
	$\lambda_{10, dry, 90/90}$	0.24
	$\lambda_{10, dry, 50/50}$	0.23
Bruto droge volumieke massa	(kg/m ³)	~850
Tolerantie/Spreiding		T1+/R1+
Initiële wateropname		IW3



De samenstelling van de keramische lijm is speciaal ontwikkeld voor de wensen en behoeften van de aannemers en uitvoerders. UNI-FIX Keramische lijm is een droog vervaardigd mengsel van cement, zand met een speciale korrelopbouw en organische hulp- en kleurstoffen.

UNI-FIX Keramische lijm wordt geleverd in zakken van 25 kg. Met 25 kg UNI-FIX Keramische lijm kan men ongeveer 20 liter lijm mortel maken.

Uitzicht	kleur rood-bruin
Druksterkte	18 MPa (na 1 maand uitharding)
Hechtsterkte	0.7 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	0 - 30 °C
Gewicht zak	25 kg
Houdbaarheid	12 maanden (droog en vorstvrij)

De UNI-FIX Spray is een één componenten PU lijm voor het verlijmen van blokken en stenen tijdens bouwwerkzaamheden. In vergelijking met mortellijm, verlijmt de Spray het metselwerk gemakkelijker en sneller. Het gebruik van de Foamgun is noodzakelijk. De UNI-FIX Spray vormt binnen 30 minuten een sterke lijmverbinding.

- Direct gebruiksklaar
- Zeer snel
- Extreem krachtig
- Eenvoudig in gebruik
- Makkelijk doseerbaar
- Multifunctioneel inzetbaar.

Kleefvrij	8-15 min
Compleet uitgehard	24 uur
Compleet uitgehard (+5°C / 50% RH)	72 uur
Vuur klasse van uitgehard schuim	B2
Temperatuurbestendigheid	-40 tot 100 graden
Brandbaar	nee
Verwerkingstemperatuur	-5 tot +35 graden
Houdbaarheid (koel, droog, rechtop)	12 maanden



SAMEN STERKER



SONIDO

De UNIBLOCK SONIDO blokken worden gebruikt voor niet-decoratief of decoratief lijm-metselwerk. Het zijn volle binnenmuurstenen, 2-zijdig vertand. Sonido onderscheidt zich van andere types door zijn verhoogde druksterkte én verhoogde geluidsisolatie-eigenschap. Dit in combinatie met een ademend, krimp- en scheurvrij karakter. De gedeclareerd gemiddelde druksterkte ligt boven 25 N/mm²!

De Sonido heeft eveneens 2 verticale kanalen waarin, indien gewenst, leidingen kunnen worden voorzien. Deze eigenschap maakt de Sonido des te unieker in zijn soort! Sonido kan zowel als metsel- én lijmblok worden toegepast.

- zeer hoge druksterkte
- hoog rendement
- verhoogde geluidsisolatie
- leiding verwerken zonder slijpen

		SONIDO
Genormaliseerde druksterkte	(N/mm²)	>25
Vorstbestendigheid		F1
Brandreactieklasse		A1
Lambda waarde (W/m.K)	λ_{ui}	0.40
	$\lambda_{10, dry, 90/90}$	0.37
	$\lambda_{10, dry, 50/50}$	0.34
Bruto droge volumieke massa	(kg/m³)	~1400
Tolerantie/Spreiding		T1+/R1+
Initiële wateropname		IW3



SONIDO LIJMBLOK 174

Hierbij presenteren wij U de nieuwe UNIBLOCK SONIDO lijm/metselblok, deze wordt gebruikt voor niet-decoratief lijm/metselwerk. Het is een volle binnenmuursteen welke in de muurdikte 100 mm, 120 mm en 140 mm verkrijgbaar is. De blokken zijn voorzien van Tong en Groef en zijn aan voor- en achterzijde geribt. Deze groeven geven bij het pleisterwerk een groter hechtend vermogen.

Sonido onderscheidt zich van andere types door zijn verhoogde druksterkte én verhoogde geluidsisolatie-eigenschap. Dit in combinatie met een ademend, krimp- en scheurvrij karakter. De gedeclareerd gemiddelde druksterkte ligt boven 25 N/mm²! De Sonido heeft eveneens 2 verticale kanalen waarin, indien gewenst, leidingen kunnen worden voorzien. Deze eigenschap maakt de Sonido des te unieker in zijn soort!

- zeer hoge druksterkte
- hoog rendement
- verhoogde geluidsisolatie
- leiding verwerken zonder slijpen

		SONIDO
Genormaliseerde druksterkte	(N/mm²)	>25
Vorstbestendigheid		F1
Brandreactieklasse		A1
Lambda waarde (W/m.K)	λ_{ui}	0.40
	$\lambda_{10, dry, 90/90}$	0.37
	$\lambda_{10, dry, 50/50}$	0.34
Bruto droge volumieke massa	(kg/m³)	~1400
Tolerantie/Spreiding		T1+/R1+
Initiële wateropname		IW3



STERKER BOUWEN



STERKER BOUWEN



ALGEMENE INFO

UNIBLOCK BENELUX is een dynamisch bedrijf dat sinds 2005 op de Nederlandse en Belgische markt operationeel is. Door de korte communicatielijnen in het bedrijf, kunnen we snel en doordacht inspelen op de wensen en behoeftes van de klanten. In de loop der jaren hebben we dan ook diverse soorten toegevoegd aan ons assortiment om tegemoet te komen aan de dagelijkse wensen van de klant.

Het assortiment bakstenen onder het merk UNIBLOCK wordt gemaakt op 1 productlocatie. De baksteenfabricage gebeurt in 6 basisstappen:

1. De kleiwinning

De grondstof voor de bakstenen is klei die wordt ontgonnen uit de groeven ter plaatse. De gebruikte kleisoort bepaalt in grote mate de definitieve eigenschappen van de gebakken snelbouw waaronder de druksterkte, thermische waarde en uitzicht.

2. De voorbereiding van de klei

De voorbereiding van kneden, mengen en doseren gebeurt machinaal. Hierdoor wordt een homogeen mengsel gevormd waarbij de eventuele onzuiverheden zoals pyrietbollen en kalkpitten tot een minimale structuur wordt herleid. De kleiwals zorgt samen met de juiste hoeveelheid water voor een degelijke kleipasta. Het mengen en doseren van enerzijds verschillende kleisoorten en anderzijds toevoeging van zaagmeel en water zorgen voor de juiste verhouding van klei en andere noodzakelijke ingrediënten om te komen tot de baksteen die UNIBLOCK verdeelt.

3. Het vormen van baksteen

Het vormen van de bakstenen gebeurt in de strengpers waarbij de klei door een steenmal wordt geperst waarna deze op de juiste afmetingen worden doorgesneden.

4. Het drogen

Het drogen is één van de belangrijkste stadia in het proces van de baksteen. Het drogen dient op een zodanige manier te gebeuren dat bij het bakken de stenen niet kapot barsten op plaatsen waar de vormeling onvoldoende is gedroogd.

5. Het bakken

De ladingen gedroogde stenen worden op een continue manier 7 op 7 in de oven gebracht waar zij een welbepaald bakschema ondergaan. De maximum baktemperatuur ligt tussen de 950 en de 1050 °C.

6. Verpakking

Alle steensoorten worden degelijk verpakt op pallet en in folie met daarop de nodige gegevens.

De UNIBLOCK stenen worden op de productlocaties CE gekeurd. Deze continue controle houdt onze kwaliteit al meer dan 20 jaar op peil!
Indien u nog meer info wenst kunt u daarvoor steeds terecht op onze website: www.uniblock.nl

Door de beperkte ruimte in deze algemene folder is het niet mogelijk om alle detail-info weer te geven.



ANDERS BOUWEN



TECHNISCH OVERZICHT

Type	Formaat mm	Gewicht kg/st	St/pak	St/m²	Drukklasse N/mm²	λ _{ui} W/m.K	R(steen) m².K/W
290140190 S15*	290x140x190	7.2	150	16.6	>15	0.26	0.538
300100155 TG-M	307x100x155	3.9	252	19.5	>15	0.26	0.385
300120155 TG-M	307x120x155	4.9	216	19.5	>15	0.26	0.462
300140155 TG-M	307x140x155	5.5	180	19.5	>15	0.26	0.538
300200155 TG-M	307x200x155	7.7	126	19.5	>15	0.26	0.769
300100230 TG-M	307x100x230	5.7	168	13.5	>15	0.26	0.385
300120230 TG-M	307x120x230	7.0	144	13.5	>15	0.26	0.462
300140230 TG-M	307x140x230	7.8	120	13.5	>15	0.26	0.538
300200230 TG-M	307x200x230	10.5	84	13.5	>15	0.26	0.769
330100249 TG-L	330x100x249	9.1	168	12.1	>15	0.26	0.385
330120249 TG-L	330x120x249	10.7	144	12.1	>15	0.26	0.462
300140249 TG-L	307x140x249	11.5	120	13	>15	0.26	0.538
300200249 TG-L	307x200x249	16.0	84	13	>15	0.26	0.769
500140249 TG-L	497x140x249	15.0	80	8	>15	0.26	0.538
240070120 Sonido	240x070x115	3.3	360	30	>25	0.40	0.175
240100140 Sonido	240x100x140	4.8	240	27.5	>25	0.40	0.250
240100100 Sonido	240x100x100	3.4	360	37	>25	0.40	0.250
240120100 Sonido	240x120x100	4.1	320	37	>25	0.40	0.300
240140100 Sonido	240x140x100	4.8	240	37	>25	0.40	0.350
240100174 Sonido	240x100x174	5.14	200	22.5/23,4	>25	0.40	0.250
240120174 Sonido	240x120x174	6.30	200	22.5/23.4	>25	0.40	0.300
240140174 Sonido	240x140x174	7.20	140	22.5/23.4	>25	0.40	0.350
UNI-FIX lijm	48 zak / pal	25.0			>18		
UNI-FIX spray	750 ml / bus		12				

*op aanvraag. Alle gegevens in deze tabel zijn indicatief, niet-bindend en kunnen verschillen met de actuele waarden.



Aresstraat 1
5048 CD Tilburg

Tel: +31(0)13 578 41 70
Fax: +31(0)13 571 30 20

verkoop@uniblock.nl
www.uniblock.nl